

## ESQUEMAS Y SISTEMAS DE PINTADO

### ESQUEMA DE PINTADO:

#### ◆ Superficie de hormigón en piscina nueva sin pintar, recién construida:


- ☞ Asegurar la curación total del hormigón.
- ☞ Mantener la piscina nueva llena de agua durante 30 a 60 días, con el fin de eliminar las sales solubles que pueden provocar florescencias.
- ☞ Vaciado de la piscina y lavado con mezcla de ácido clorhídrico (sulfuman) 1 parte y agua de 3 a 5 partes. Enjuagar bien con agua a presión (hidrolavadora) con el fin de eliminar restos de ácidos.
- ☞ Dejar secar un mínimo de 5 a 7 días.
- ☞ 1Capa General: 1x40  $\mu$  dft de **Pintura piscinas al agua** (diluida 15%) o **Pintura piscinas al disolvente** (diluida 20%).
- ☞ 1 o 2 Capas Generales: 2x40  $\mu$  dft de **Pintura piscinas al agua** (diluida 15%) o **Pintura piscinas al disolvente** (diluida 20%).
- ☞ Después del pintado no llenar la piscina con agua hasta transcurridos de 7 a 10 días.

**Espesor total del esquema con pintura piscinas 120 micras.**

#### ◆ Superficie de hormigón en piscina antigua sin pintar, más de 6 meses construida:

- ☞ lavado con mezcla de fosfato trisodico 1 parte y agua 10 partes. Enjuagar bien con agua a presión (hidrolavadora).
- ☞ lavado con mezcla de ácido clorhídrico (sulfuman) 1 parte y agua de 3 a 5 partes. Enjuagar bien con agua a presión (hidrolavadora) con el fin de eliminar restos de ácidos.
- ☞ Dejar secar un mínimo de 5 a 7 días.
- ☞ 1Capa General: 1x40  $\mu$  dft de **Pintura piscinas al agua** (diluida 15%) o **Pintura piscinas al disolvente** (diluida 20%).
- ☞ 1 o 2 Capas Generales: 2x40  $\mu$  dft de **Pintura piscinas al agua** (diluida 15%) o **Pintura piscinas al disolvente** (diluida 20%).
- ☞ Después del pintado no llenar la piscina con agua hasta transcurridos de 7 a 10 días.

**Espesor total del esquema con pintura piscinas 120 micras.**



◆ **Superficie de hormigón en piscina antigua, pintada en buen estado:**

☞ lavado con mezcla de fosfato trisodico 1 parte y agua 10 partes. Enjuagar bien con agua a presión (hidrolavadora) y dejar secar.

☞ 1Capa General: 1x40  $\mu$  dft de **Pintura piscinas al agua** (diluida 15%) o **Pintura piscinas al disolvente** (diluida 20%).

☞ 1 o 2 Capas Generales: 2x40  $\mu$  dft de **Pintura piscinas al agua** (diluida 15%) o **Pintura piscinas al disolvente** (diluida 20%).

☞ Después del pintado no llenar la piscina con agua hasta trascurridos de 7 a 10 días.

**Espesor total del esquema con pintura piscinas 120 micras.**

◆ **Superficie de hormigón en piscina antigua, pintada en mal estado:**

☞ Eliminar la pintura mal adherida.

☞ lavado con mezcla de fosfato trisodico 1 parte y agua 10 partes. Enjuagar bien con agua a presión (hidrolavadora) y dejar secar.

☞ 1Capa General: 1x40  $\mu$  dft de **Pintura piscinas al agua** (diluida 15%) o **Pintura piscinas al disolvente** (diluida 20%).

☞ 1 o 2 Capas Generales: 2x40  $\mu$  dft de **Pintura piscinas al agua** (diluida 15%) o **Pintura piscinas al disolvente** (diluida 20%).

☞ Después del pintado no llenar la piscina con agua hasta trascurridos de 7 a 10 dias.

**Espesor total del esquema con pintura piscinas 120 micras.**

◆ **Observaciones generales:**

- ☞ En superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia del sustrato.
- ☞ La superficie siempre limpia de polvo y sin humedad antes de pintar.
- ☞ Es importante asegurarse que la pintura vieja esta bien anclada al soporte, para ello se pintara una pequeña zona, dejaremos secar durante 1 hora y mojamos. Si no se producen arrugas, ampollas, etc... procederemos a pintar. En caso contrario procederemos a eliminar por completo la pintura antigua.
- ☞ No pintar en horas calurosas.
- ☞ Las condiciones de la pintura en piscinas son de alta exigencia, por encontrarse en inmersión continua. Es importante tener especial cuidado en la preparación de los soportes a tratar así como la aplicación de la misma.

Un cordial saludo

Miguel A. Segura

Departamento Técnico  
**MERCAPINTURAS**  
E-mail: [comercial@mercapinturas](mailto:comercial@mercapinturas)  
Web: [www.mercapinturas.es](http://www.mercapinturas.es)