



SISTEMAS DE PINTADO
ACRILICA DEPORTIVA BASE AGUA
MERCASPORT

TRATAMIENTO: PINTADO BAJO ESPESOR (100-120 micras)

DESCRIPCION DE ELEMENTOS A PINTAR O TRATAR:

- ∅ Suelos exteriores de hormigón poroso.

ANTECEDENTES Y PATOLOGIAS DE ELEMENTOS A PINTAR O TRATAR:

Suelos exteriores de hormigón poroso.

- ∅ El suelo se encuentra con suciedad acumulada. Presenta un acabado poroso típico de suelos base hormigón sin fratar.
- ∅ Humedad máxima, base de hormigón 5%.
- ∅ Resistencia a compresión mínima, base de hormigón, 180-kp/cm²



ESQUEMA O TRATAMIENTO RECOMENDADO:

Suelos exteriores de hormigón poroso.

- ✂ Limpieza del soporte mediante aspirado y cepillado manual o mecánico para eliminar los restos de polvo y contaminantes. Repetir mediciones de humedad en caso de limpieza en húmedo, es imprescindible que el soporte este limpio y seco.
- ✂ Posteriormente se procederá a la aplicación de una mano de **PINTURA MERCASPORT** diluida con un 25% en agua para una buena impregnación del soporte, la segunda capa la aplicaremos diluida a un 10% como máximo un 15% según indicaciones de ficha técnica. Colores de serie en blanco, verde, gris, rojo y verde frontón, para colores especiales consultar.
- ✂ El proceso de trabajo, se entiende sobre una superficie restaurada. La uniformidad en el aspecto del tratamiento realizado, vendrá en función de la regularidad de acabado del soporte.
- ✂ La señalización de aparcamientos y demás marcas viales si fuese necesario recomendamos se realice con **PINTURA SEÑALIZACION VIAL MERCA**



PUESTA EN SERVICIO:

Con condiciones ambiente de 20°C y 60% de humedad relativa, se recomienda como plazos de utilización del pavimento tratado:

- ✗ Seco al tacto 2 horas
- ✗ Transito peatonal, 24 horas.
- ✗ Transito mecánico, 48 horas.
- ✗ No mojar el suelo hasta transcurridos 3-4 días.

OBSERVACIONES GENERALES:

Se seguirán las instrucciones de aplicación del fabricante, de acuerdo con la prescripción facilitada, así como las recomendaciones indicadas en fichas técnicas de los productos propuestos.

La garantía de los productos que distribuye MERCAPINTURAS S.L. es conforme a la Ley 23/2003, de 10 de Julio. Queda avalada por los certificados de las normas AENOR y de homologaciones de las normas ISO 9001 y 14001 o por controles de calidad de producto y materias primas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización o aplicación, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

Sin otro particular, y esperando que esta prescripción sea de su utilidad, reciba un cordial saludo.

Miguel A. Segura
Departamento Técnico
MERCAPINTURAS
Teléfono: 950 – 230751 (4 líneas)
E-mail: mercapinturas@mercapinturas.es
Web: www.mercapinturas.es