

# BARNIZ TINTE BRILLO PROFESIONAL

## FICHA TÉCNICA

### **DESCRIPCIÓN:**

Barniz transparente basado en resinas sintéticas alquídicas de elevada dureza, elasticidad y brillo. Se caracteriza por su elevada concentración en materia sólida, poder de relleno, brochabilidad y nivelación.

Se utiliza para teñir, barnizar, ennoblecer, restaurar y embellecer toda clase de construcciones de madera: revestimientos de paredes y techos, barandillas, zócalos, muebles, puertas, armarios, manualidades,...

### **SE APLICA SOBRE:**

Cualquier tipo de madera, tanto nueva como barnizada anteriormente.

### **CARACTERÍSTICAS:**

Aspecto	12 colores según carta
Viscosidad a 20°C	80 - 100 seg. CF <sub>4</sub>
Densidad a 20°C	0.85 – 0.90 Kg/litro
Brillo 20°	95 +/- 5%
Secado al tacto 20°C	30 min.
Secado total a 20°C	5 - 6 horas
Rendimiento	10 – 12 m <sup>2</sup> /litro


### **APLICACIÓN DEL PRODUCTO:**

Agitar o remover perfectamente el producto antes de aplicar  
Brocha, rodillo o pistola sobre superficies perfectamente lijadas.

Disolvente SINTÉTICO MERCA

Primera mano: 15% aprox.

Acabado: 5% aprox.



### **OBSERVACIONES:**

Antes de barnizar se recomienda que la madera esté limpia, lijada y exenta de humedad. Se recomienda dar 1 o 2 manos de XYLAMERCA FONDO para dar una eficaz protección a la madera y así prevenir su deterioro.

En maderas nuevas, la primera mano de XYLAMERCA FONDO se dará diluida con DISOLVENTE SINTÉTICO MERCA, hasta un 15%. Una vez seco, se lijará y se dará la segunda mano sin diluir, o con un máximo de dilución del 5%.

Posteriormente se aplicará BARNIZ TINTE BRILLO PROFESIONAL. En maderas barnizadas en buen estado, se limpiará la superficie, se lijará y se aplicará directamente el BARNIZ TINTE BRILLO PROFESIONAL.

En maderas barnizadas en mal estado, se eliminarán los restos de barniz viejo, y se procederá como en maderas nuevas.

La dilución se hará con DISOLVENTE SINTÉTICO MERCA y según el método de aplicación. Cuanto más porosa sea la madera, más resaltan sus vetas al aplicar BARNIZ TINTE BRILLO PROFESIONAL y queda más oscura.

Si en la primera capa de BARNIZ TINTE BRILLO PROFESIONAL se ha obtenido la tonalidad deseada y quiere conseguir un acabado más brillante, aplicar una capa de terminación de BARNIZ PROFESIONAL BRILLANTE INCOLORO O BARNIZ URETANADO BRILLANTE INCOLORO.

Los utensilios se limpiarán con DISOLVENTE SINTÉTICO MERCA inmediatamente después de su uso.

La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados, protegidos de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

No se aconseja un tiempo de almacenaje superior a 1 año.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.

No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados.