



BARNIZ URETANADO SATINADO

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Barniz transparente de acabado sedoso, basado en resinas sintéticas modificadas con uretano lo cual le confiere unas especiales características de dureza, elasticidad y secado en profundidad. Se aplica fácilmente y tiene una excelente nivelación. Posee un acabado satinado de agradable textura, así como buena resistencia a la intemperie.

SE APLICA SOBRE:

Materiales de mampostería, puertas, ventanas, arcos, vigas de madera y en general artículos donde se precise una buena protección y un efecto estético de calidad.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Líquido incoloro
Viscosidad a 20°C	60 - 80 seg. CF4
Densidad a 20°C	0.90 – 0.95 Kg/litro
Brillo 60°	38 +/- 3%
Secado al tacto 20°C	15 min.
Secado total a 20°C	2 horas
Rendimiento	10 - 12m ² /litro

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Sobre madera nueva se recomienda aplicar como mínimo dos o tres manos de producto, las dos primeras diluidas con 15-20 % de DISOLVENTE SINTÉTICO MERCA y la última con el producto tal como viene en el envase. Si se trata de mampostería, recomendamos sustituir la primera mano por XILAMERCAFONDO, con objeto de proteger la madera de posibles parásitos.

Para obtener el mejor efecto estético es recomendable un ligero lijado entre mano y mano.

Las maderas ya pintadas deberán limpiarse debidamente para eliminar las superficies mal adheridas, mediante un lijado adecuado o por tratamiento con QUITAPINTURAS. En este caso, deberá efectuarse un lavado final con agua jabonosa y un enjuague. El pintado se efectuará cuando la madera esté seca.

OBSERVACIONES:

Para su utilización se tomarán las prácticas habituales en el pintado con pinturas con disolventes.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.

No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados.