
AVIÓN 68

APLICACIONES:

Adhesivo especial para el pegado de revestimientos flexibles de PVC en rollo o losetas, PVC con soporte y moquetas con soporte, sobre hormigón, cemento nivelador, terrazo, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

BASE:	Resinas sintéticas en dispersión.
TIPO:	Unilateral.
COLOR:	Blanco en húmedo. Transparente verdoso en seco
INFLAMABILIDAD:	Inflamable.
PTO. DE INFLAMACIÓN:	Inferior a 55° C.
VISCOSIDAD:	Brookfield LVT sp4. 6 rpm 37.500 mPa.s
DENSIDAD:	1.22 kg/l a 25° C

PREPARACIÓN:

Las superficies a encolar no precisan preparación, siempre que se encuentren exentas de polvo, grasa o humedad excesiva.

MODO DE EMPLEO:

Capa de 30 mm de espesor de mortero cemento P – 250 en dosificación 1:4 con arena de río. No se aplicara la pasta de alisado hasta que la humedad sea inferior al 3%.
Aplicar el adhesivo sobre el suelo mediante rasqueta dentada aproximadamente de 1 mm de profundidad con dientes continuos de 1 mm de ancho. Dejar secar entre 20 y 45 min, El punto optimo es cuando el adhesivo queda prácticamente transparente. Colocar el pavimento efectuando una presión suficiente a fin de obligar a un buen contacto entre ambas superficies. Las losetas se pueden soldar el día siguiente de efectuar la colocación.

INDICACIONES GENERALES:

SISTEMA DE APLICACIÓN:	Rasqueta dentada.
TIEMPO DE SECADO:	20 a 45 min
TIEMPO ABIERTO:	1 hora
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO:	Superior a 15°C
TEMPERATURA DE TRABAJO:	Superior a 10°C
ALMACENAMIENTO MÁXIMO:	Seis meses.