



PLASTICO SATINADO MERCAMOLINOS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica satinada, formulada a partir de polímeros vinílicos en emulsión, con muy buen poder cubriente y blancura. Ideal para interiores y exteriores.

SE APLICA SOBRE:

Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Pintura lisa de acabado satinado
Naturaleza	Vinílica
Densidad	1.27 ± 0.05 Kg /l. (según norma ISO 1675)
Viscosidad	5000-7000 cps.(Brookfield RVDI+, spin 6,50 rpm.,20°C)
Brillo 60°	35 - 45
Rendimiento	8 - 10 m ² /kg según la absorción del soporte
Secado	30-60 min., según tipo de soporte y condiciones de secado
Repintado	4 horas
Limpieza utensilios	Agua
Lavabilidad	>50000 D.P. (según norma UNE 48 284)
COV	12.7 g/l

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Primera mano: Dilución con 10-15 % agua

Segunda capa: Dilución con 5-10 % agua

OBSERVACIONES:

En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia del sustrato.

La pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad.

En caso de superficies en mal estado, con desconchados, o partes sueltas, se procederá a limpiar éstos y se dará una primera mano de **BARNIZ FIJADOR FACHADAS Y LADRILLO** para fijar el sustrato; después se procederá a pintar normalmente.

No se aplicará a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35°C a pleno sol, o si hay riesgo de lluvias o heladas antes del secado completo.

La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

No se aconseja un tiempo de almacenaje superior a 1 año.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.

No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados.