



# PLASTICO MATE MERCAZAPILLO

## FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica mate formulada con emulsión acrílica para acabados en los que se requiera una excelente lavabilidad y blancura. Esta indicada tanto para exteriores como para interiores.

### SE APLICA SOBRE:

Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, etc.

Decoración de techos y paredes, tanto en obra nueva como en superficies ya pintadas, en interiores y en exteriores.

### CARACTERÍSTICAS:

Aspecto Pintura lisa de acabado mate

Naturaleza Estireno-acrílica

Limpieza utensilios Agua

Densidad  $1.65 \pm 0.05$  Kg /l. (según norma ISO 1675)

Viscosidad 4500-7500 cps (Brookfield RVDI+, spin 6,50 rpm., 20°C)

Lavabilidad 8000-10000 D.P. (según norma UNE 48 284).

Rendimiento 5-7 m<sup>2</sup>/Lt. según la absorción del soporte.

Secado 1-3 h., según tipo de soporte y las condiciones de secado

Repintado 3-5 horas

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Primera mano: Dilución con 10-15 % agua

Segunda capa: Dilución con 5-10 % agua

### OBSERVACIONES:

En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia del sustrato. La pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad.


En caso de superficies en mal estado, con desconchados o partes sueltas, se procederá a limpiar estos y se dará una primera mano de BARNIZ ANCLAJE para fijar el sustrato; después se procederá a pintar normalmente.

En caso de fachadas nuevas, cuando no se conoce la calidad, tiempo de fraguado, alcalinidad, ni condiciones de aplicación y secado de los hormigones utilizados, o fachadas en las que no se sepa como han sido tratadas con anterioridad, se dará una primera mano de PINTURA ANTISALES Y ANTIHUMEDAD, y después se procederá a pintar normalmente.

No se aplicará a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35° C a pleno sol, o si hay riesgo de lluvias o heladas antes de su secado completo.

La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

No se aconseja un tiempo de almacenaje superior a 1 año.



#### FORMA DE ENVASADO:

Envases metálicos litografiados exteriormente y lacado interiormente, con instrucciones de uso y aplicación con formatos de 750 cc, 4 litros, 8 litros y 15 litros.

#### COLORES:

Se fabrica en blanco.

#### PRECAUCIONES:

Producto no inflamable, no morder las superficies pintadas, no apto para uso infantil (R.D.842/1985), si se aplica a pistola es recomendable el uso de mascarilla, mantener el envase fuera del alcance de los niños.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.

No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados.