



FIBRA MAT 300



INFORMACION TÉCNICA

Rev:01 Fecha:10/09

PROPIEDADES

Optima compatibilidad con todo tipo de resina poliéster
Preconizado para el moldeamiento al contacto
Fácil de utilizar; supresión fácil de las burbujas
Buena conformabilidad
Buenas propiedades mecánicas del producto final

Los mats emulsión están fabricados a partir de filamentos de vidrio de 50 mm de longitud y distribuidos de manera aleatoria para formar un colchón regular. Dichos hilos cortados están ligados entre ellos con un Ligante emulsión, soluble en estireno, ofreciendo como resultado una excelente compatibilidad con resinas poliéster no saturadas.

ESPECIFICACIONES

Referencia	Peso	Perdida al fuego	Humedad	Anchura
MAT E 300	300 g/m ²	4.5%	<0.30%	125 cm

Otros gramajes y anchuras (hasta 340cm) disponibles según petición.

EXPEDICIONES

Emulsión	Peso neto por rollo	Rollos por palet	Peso neto por palet	Dimensiones de palets
				LxAnxAI
300 g/m ²	66,66 +/-10% kg	12	800 kg	120 x 110 x 130

ALMACENAMIENTO

Los Mats Emulsión deben ser almacenados en sus embalajes de origen (film PE y caja de cartón). Temperatura de almacenamiento entre -10 y +50 C°.
Humedad relativa entre 35 y 85 %.

LA INFORMACIÓN EXPUESTA ANTERIORMENTE CORRESPONDE A LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES DE PLAINSUR, S.A., Y TIENE POR OBJETO LA CORRECTA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS USUARIOS; NO PUDIÉNDOSE DERIVARSE DE ELLAS RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA PLAINSUR, S.A.

P.I. LA RED SUR C/ ONCE, NAVE 4
TEL.955 631 100 FAX 955 631 219
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)

P.I. EL VISO, ALFREDO CORROCHANO, 59-2º FASE
TEL.952 341 004 FAX 952 325 659
29006 MÁLAGA