



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

# ESMALTE BRILLO MACYSMA

## DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético brillante formulado para su desarrollo en sistema tintométrico INSTANCOLOR. Permite la obtención de cualquier color de las cartas MACY, NOVA, RAL, NCS, etc. Posee unas buenas características de aplicación, poder de cubrición, brochabilidad, nivelación y secado entre 2 y 4 horas. Formulado a partir de resinas de elevada resistencia al exterior y al amarillamiento, y con un sistema pigmentario de elevada solidez a la luz y a los agentes atmosféricos.

## SE APLICA SOBRE:

Se puede aplicar sobre superficies metálicas o de madera dando un acabado brillante y liso.

## CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Líquido
Olor	Característico
Color del film seco	Según cartas de colores
Viscosidad a 20°C	150-180 seg. CF4
Densidad a 20°C	0.940-1.200 kg/l. según colores
Secado polvo a 20°C	10-20 minutos
Secado total a 20°C	2-4 horas
Rendimiento	Ver observaciones

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Aplicación sobre madera; Si la madera es nueva, es conveniente cerrar el poro con la SELLADORA MACY PARA MADERA, una vez seca se lijará para quitar la pelusa de la madera. En maderas que deban estar expuestas al exterior, se recomienda su tratamiento previo con MACYFOND antes de proceder al pintado. La aplicación puede efectuarse a brocha, rodillo o pistola.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

Aplicación sobre hierro; Una vez la superficie metálica esté limpia, seca y exenta de polvo y óxido se dará una primera capa con una imprimación pp. IMPRIMACIÓN SINTÉTICA MACY, con objeto de obtener una buena resistencia anticorrosiva, seguidamente se aplicará el producto con las diluciones indicadas anteriormente.

### **OBSERVACIONES:**

Los envases medio llenos deben guardarse herméticamente cerrados con el fin de evitar la formación de pieles.

### **Contenido en COV**

**2004/42/IIA (d) (400) máx. COVs 400 g/l.**

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.