


NÁUTICA
HEMPEL
**Main Office & Factory
Barcelona**

 PINTURAS HEMPEL S.A.
Carretera de Sentmenat 108
E-08213 Polinyà Barcelona

Tel: +34 937130000

Fax: +34 937130368

Email: general@es.hempel.co



Mantenimiento

Preparación de la superficie

1. Si el casco está previamente pintado, eliminar pintura mal adherida o agrietada.
2. Limpiar y desengrasar con **Hempel's Glassfibre Degreaser**
3. Baldear con agua dulce y limpio y dejar secar
4. Lijar con papel de lija de grano 280 y eliminar el polvo

Esquema de pintado

Zona a pintar	Nº de capas	Producto	Rendimiento m2 / L.	Intervalo de repintado a 20°C	
				Mín	Máx
Obra viva	Parqueo	Hempel's Light Primer 45551	5	2 h	7 días
	Parqueo	Hempel's Epoxy Filler 35250 o Hempel's Pro-Filler 35370	según caso	8 h	24 h
	Parqueo	Hempel's Light Primer 45551	5	2 h	*(1)
	2	Hempel's Antifouling según selección	aprox. 10	4 h	no tiene

Obra muerta	Parcheo	Hempel's Light Primer 45551	5	2 h	7 días
	Parcheo	Hempel's Epoxy Filler 35250 o Hempel's Pro-Filler 35370	según caso	8 h	24 h
	Parcheo	35370	según caso	8 h	24 h
	1	Hempel's Light Primer 45551	5	8 h	3 días
	1	Hempel's Polyprimer 25050	8	6 h	no tiene
	2	Hempel's Polyenamell 55100	12	8 h	no tiene

* (1) El mejor momento para repintar **Light Primer 45551** es cuando está seco superficialmente pero conserva cierta pegajosidad.

Si la superficie a pintar está en buenas condiciones y no se desprende pintura, no es necesario parchear con imprimación ni masillar. Después de lijar ligeramente se puede proceder a pintar directamente encima de la pintura existente.



- Es importante tener cuidado cuando masille y lije, pues cualquier irregularidad aparecerá en la obra muerta de la embarcación recién pintada.
- Si pinta encima de pinturas existentes, asegúrese de la compatibilidad de las pinturas que aplique.
- Se aconseja esperar entre 2 - 3 meses después del pintado hasta que la pintura está totalmente endurecida antes de pulir con **Hempel's Custom Marine Polish**.