



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

BARNIZ URETANADO MATE

DESCRIPCIÓN:

Barniz transparente basado en resinas sintéticas modificadas con uretano lo cual le confiere unas especiales características de dureza, elasticidad y secado en profundidad. Se aplica fácilmente y tiene una excelente nivelación. Posee un acabado de agradable textura, así como buena resistencia a la intemperie.

SE APLICA SOBRE:

Materiales de mampostería, puertas, ventanas, arcos, vigas de madera y en general artículos donde se precise una buena protección y un efecto estético de calidad.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Líquido incoloro
Viscosidad a 20 °C	60 - 80 seg. CF ₄
Densidad a 20 °C	0.87 – 0.93 Kg/litro
Secado al tacto 20°C	15 min.
Secado total a 20 °C	2 ½ horas
Rendimiento	12 - 15m ² /litro

Contenido en COV:

COV: 2004 / 42 / IIA (e) (500) max. COVs 500 g/l.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Sobre madera nueva se recomienda aplicar como mínimo dos o tres manos de producto. Si se trata de mampostería, recomendamos sustituir la primera mano por MACY-FOND, con objeto de proteger la madera de posibles parásitos. Para obtener el mejor efecto estético es recomendable un ligero lijado entre mano y mano.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

Las maderas ya pintadas deberán limpiarse debidamente, para eliminar las superficies mal adheridas, mediante un lijado adecuado o por tratamiento con QUITAPINTURAS MACY. En este caso, deberá efectuarse un lavado final con agua jabonosa y un enjuague. El pintado se efectuará cuando la madera esté seca.

La aplicación se realizará a brocha o rodillo. La dilución será máximo con un 5% de DISOLVENTE SINTÉTICO MACY.

OBSERVACIONES:

Para su utilización se tomarán las prácticas habituales en el pintado con pinturas con disolventes.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.