

## EUROPANOL 7525

### APLICACIONES:

Adhesivo de montaje de muy alta velocidad de secado. Especialmente sugerido para las operaciones de montaje tanto en banco neumático como manual.

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS (valores típicos):

BASE:	Acetato de polivinilo en dispersión
TIPO:	Unilateral
COLOR:	Amarillo en húmedo, transparente en seco
INFLAMABILIDAD:	No inflamable
VISCOSIDAD:	Brookfield LVT sp4-12 rpm a 25 °C 19.000 mPa.s
DENSIDAD:	1,1

### MODO DE EMPLEO:

Aplicar por sistema manual o mecánico. Prensar inmediatamente el otro sustrato a unir. El tiempo máximo recomendado de espera antes de proceder al prensado es de unos 10 minutos.

### INDICACIONES GENERALES:

SISTEMA DE APLICACIÓN:	Manual
TIEMPO ABIERTO:	Máx. 10 min.
TIEMPO DE PENSADO:	5/10 min en montaje
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO:	Min. 10° C
TEMPERATURA DE TRABAJO:	Min. 10° C
ALMACENAMIENTO MÁXIMO:	6 meses