



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

ESMALTE ACRÍLICO SATINADO MULTIADHERENTE AL AGUA

DESCRIPCIÓN:

Esmalte-laca al agua de aspecto satinado y naturaleza acrílica formulado a partir de resinas de elevada resistencia al amarillamiento y pigmentos sólidos a la intemperie. Posee una excelente brochabilidad y nivelación, así como una elevada resistencia al roce y al rayado debido a su excepcional dureza. De secado rápido.

SE APLICA SOBRE:

Se puede aplicar sobre soportes interiores y exteriores de madera, yeso, hormigón, cemento y fibrocemento, cartón-yeso, etc. También sobre soportes de reconocida dificultad en la adherencia, entre los que se encuentran: hierro galvanizado, cinc, acero, cobre, latón, plomo, aluminio y PVC. También en madera, corcho, metacrilato, porexpan, lona, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Acabado liso de aspecto satinado
Naturaleza	Acrílica
Limpieza de utensilios	Agua
Densidad a 20°C	1.100 -1.300 Kg/l, según color.
Secado al tacto a 20°C	1-2 horas
Repintado	8-12 horas.
Rendimiento	10-14 m ² / l

Contenido en COV's:

*Valor límite de la UE para el producto (cat. A/d): 150 g/l (2007)- 130 g/l (2010)
Contenido máx. en COV: 95 g/l*

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Remover bien el producto antes de su utilización. Aplicar con brocha, rodillo o pistola (en este caso diluir 15-20%), en capa abundante y sin repasarla demasiado, sobre una superficie que esté limpia, seca, desengrasada, sin polvo, lijada y bien preparada. Si se precisa dilución, se llevará a cabo únicamente con agua.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

Superficies no pintadas

Aplicación sobre madera: si es vieja, lijar la superficie y eliminar el polvo resultante, y aplicar directamente 2 manos, la primera diluida un 15 % en agua; si es madera nueva, se recomienda imprimir previamente con Selladora al Agua o Selladora al Disolvente Macy, y después terminar con dos manos de producto. En cualquier caso, si la madera estará expuesta al exterior, es recomendable tratar con el Macyfond Lasur.

Aplicación sobre hierro y acero; una vez eliminado el óxido si presentase, se recomienda dar una primera capa con Imprimación Sintética Antioxidante con objeto de obtener una buena resistencia anticorrosiva, para seguidamente aplicar 2 capas de producto.

Aluminio, sup. Galvanizadas, cobre, latón, plástico, PVC, metacrilato; eliminar restos de polvo y grasa; después proceder con 2 manos de producto; en el caso específico de aceros galvanizados, se recomienda lijar ligeramente la superficie y realizar una prueba previa de adherencia.

Aplicación sobre cemento, hormigón, yeso, fibrocemento, cartón-yeso:: después de limpiar la superficie y eliminar restos de polvo, proceder a aplicar directamente, dando una primera mano de producto diluido un 15% con agua y acabando con otra de producto al uso.

Superficies pintadas

Si la superficie se encuentra en buen estado, lavar, lijar suavemente, eliminar el polvo resultante y aplicar directamente 1 o 2 manos. En caso contrario, eliminar la vieja pintura y proceder del modo descrito para superficies no pintadas.

OBSERVACIONES:

No aplicar este producto a temperaturas inferiores a 5 °C.

Preservar el envase de las heladas.

Lavar los utensilios con agua inmediatamente después de su utilización.

Para aplicación a pistola se recomienda usar mascarilla.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.