



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

ESMALTE ALUMINIO EXTERIORES

DESCRIPCIÓN:

Pintura de naturaleza alélicas en base a pigmentos de aluminio con excelente resistencia al exterior y a los agentes externos.

USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado para la protección de estructuras metálicas, torres de tendido eléctrico, puentes, cercas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al disolvente
Esmalte monocomponente
Aplicación Interior-Exterior
Excelentes propiedades de aplicación
Elevada dureza,
Flexible, no cuartea.
Excelente resistencia al exterior
Acabado liso metalizado
Buena adherencia
Cumple con la normativa COV 500g/l. Recubrimiento altas prestaciones de un componente.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto:	Metalizado
Color:	Aluminio
Peso específico:	0.990± 0.020g/l
% Volumen Sólidos	62±2%
Viscosidad (copa Ford N4) :	80-100 seg.
Punto inflamación:	42º C
COV:	Max500g/litro

APLICACIÓN:

Método:	Brocha, Rodillo y Pistola
Rendimiento:	12– 18m ² /litro por capa
Espesor recomendado:	45-35 micras secas por capa
Secado tacto a 20°C:	6-8 horas
Secado Total a 20°C:	12-24 horas
Repintado:	24 horas
Dilución:	Disolvente Sintético (Producto listo al uso)
Limpieza:	Disolvente Limpieza Macy
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa Temperatura de aplicación: 5 - 35°C No aplicar con riesgo de lluvias No aplicar a pleno sol Evitar humedades elevadas y zonas con previsión de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

Superficies Nuevas: El producto debe homogeneizarse antes de su uso. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de óxido, grasa y materiales extraños. El producto puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola. Producto listo al uso. Para conseguir una mayor protección anticorrosiva se recomienda aplicar IMPRIMACION SINTÉTICA MACY.

Superficies pintadas: Si la pintura se haya en buen estado, se recomienda un lavado previo, lijar suavemente y proceder como en superficie nueva. Si la pintura está en mal estado eliminarla totalmente y empezar como en superficie nueva. Cuando se desee una mayor protección anticorrosiva recomendamos imprimir con IMPRIMACIÓN SINTÉTICA MACY.

OBSERVACIONES:

Dada su naturaleza metálica el producto una vez aplicado tiende a ennegrecerse en el exterior con el paso del tiempo.

No aplicar sobre soportes mojados.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica y una vez abierto durante la aplicación.

El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.

A partir de la fecha de fabricación, 3 Años sin abrir el envase original. Los envases empezados pueden ser susceptibles de caducidades menores.

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 10-30°C, con adecuada ventilación y lejos de toda fuente de ignición. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

SEGURIDAD:

Producto al disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.