



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PINTURA ANTICALÓRICA NEGRA

DESCRIPCIÓN:

Pintura basada en una mezcla de resinas especiales de alta estabilidad térmica y pigmentos sólidos al calor. Se caracteriza por su elevada resistencia a las altas temperaturas hasta 400°C y de forma intermitente 500°C.

SE APLICA SOBRE:

Puede aplicarse sobre materiales férricos que deban soportar elevadas temperaturas v.g. Chimeneas, barbacoas puertas de hornos etc.
La aplicación debe efectuarse en capa fina, no superior a las 20 micras.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Líquido tixotrópico
Color	Negro
Densidad a 20°C	1.30 ± 0.05 kg/l.
Viscosidad CF4	18 - 25 seg.
Rendimiento	8 - 10 m ² /litro
Secado a 20°C	15-20 min.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

El producto debe homogeneizarse antes de su uso. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de óxido, grasa y materiales extraños.
Se aplicará preferentemente a pistola.

OBSERVACIONES:

Debido a los movimientos de dilatación y contracción que deberá sufrir el producto pintado, la pintura deberá aplicarse en capas muy finas (15-20 micras secas), lo cual facilitará dichos movimientos.

Para obtener los mejores resultados es recomendable dejar secar los objetos pintados un mínimo de 72 horas antes de someterlos a altas temperaturas.

Contenido en COV: 2004/42/IIA (i) (600) máx. COVs 600 g/l.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.