



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

ESMALTE ACRÍLICO BRILLANTE AL AGUA

DESCRIPCIÓN:

Esmalte acrílico al agua de alto brillo formulado a partir de resinas de elevada resistencia al amarillamiento y colores sólidos a la intemperie. Posee una excelente brochabilidad, así como una elevada resistencia al roce y al rayado debido a su excepcional dureza. Buena nivelación. De secado rápido.

SE APLICA SOBRE:

Se puede aplicar sobre madera, yeso, mampostería y superficies metálicas, presentes tanto en ambientes interiores como exteriores. Buen acabado sobre cartón-yeso

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Pintura lisa de acabado brillante
Naturaleza	Acrílica
Limpieza de utensilios	Agua
Densidad a 20°C	1.050 -1.300 Kg/l, dependiendo del color
Secado polvo a 20°C	20-30 minutos
Secado total a 20°C	3-4 horas.
Rendimiento	10-14 m ² / l

Contenido en COV's:

*Valor límite de la UE para el producto (cat. A/d): 150 g/l (2007)- 130 g/l (2010)
Contenido máx. en COV: 95 g/l*

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Remover bien el producto antes de su utilización.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

Aplicar con brocha, rodillo o pistola (en este caso diluir 15-20%), en capa abundante y sin repasarla demasiado, sobre una superficie que esté limpia, seca, sin polvo, desengrasada, lijada y bien preparada. Si se precisa dilución, se llevará a cabo únicamente con agua.

Superficies no pintadas

Aplicación sobre madera y yeso; dar 1 primera capa de imprimación Selladora, lijar la superficie, y a continuación proceder con una segunda capa de imprimación Selladora. Dejar secar 48 h antes de aplicar el esmalte.

Aplicación sobre hierro; una vez eliminado el óxido, se dará una primera capa con una Imprimación Sintética o Antioxidante Profesional con objeto de obtener una buena resistencia anticorrosiva y seguidamente se aplicará el producto.

Aplicación en mampostería; se aplicará directamente, diluyendo la primera capa un 10%.

Aluminio, sup. galvanizadas y aleaciones de materiales ligeros; eliminar restos de polvo y grasa; después proceder con una mano de Imprimación 4x4 o Multiadherente al Agua; finalmente, aplicar el esmalte.

Aplicación sobre pladur; después de limpiar la superficie y eliminar restos de polvo, proceder a aplicar directamente, siendo suficiente con dos manos para un excelente acabado.

Superficies esmaltadas

Si la superficie se encuentra en buen estado, lavar, lijar suavemente y aplicar directamente. En caso contrario, eliminar la vieja pintura y proceder del modo descrito para superficies no pintadas.

OBSERVACIONES:

No aplicar este producto a temperaturas inferiores a 5 °C.

Preservar el envase de las heladas.

Lavar los utensilios con agua inmediatamente después de su utilización.

Para aplicación a pistola se recomienda usar mascarilla.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.