



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

# ALUMINIO ANTICALÓRICO

## DESCRIPCIÓN:

Pintura basada en una mezcla de resinas especiales de alta estabilidad térmica y aluminio metálico. Se caracteriza por su elevada resistencia a las altas temperaturas hasta 400°C y de forma intermitente 500°C.

## SE APLICA SOBRE:

Puede aplicarse sobre materiales férricos que deban soportar elevadas temperaturas v.g. Chimeneas, barbacoas puertas de hornos etc.  
La aplicación debe efectuarse en capa fina, no superior a las 20 micras.

## CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Líquido
Color	Aluminio
Densidad a 20°C	1.00 ± 0.05 kg/l.
Viscosidad CF4	15 - 20 seg.
Rendimiento	15 - 20 m <sup>2</sup> /litro
Secado a 20°C	30 min.

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

El producto debe homogeneizarse antes de su uso. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de óxido, grasa y materiales extraños.  
Se aplicará preferentemente a pistola.

## OBSERVACIONES:

Se recomienda el pintado a pistola, con el fin de obtener acabados de la máxima uniformidad posible. Los espesores de capa no deben ser superiores a las 20 micras de pintura seca, con el fin de evitar fisuras en los procesos de dilatación y contracción del metal.

**Contenido en COV: 2004/42/IIA (i) (600) máx. COVs 600 g/l.**

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.