



ASFALTIMACY CON FIBRA

DESCRIPCIÓN:

Producto en base a copolímeros acrílicos de elevada elasticidad. La película, una vez seca, se convierte en un sólido elástico perfectamente impermeable. La inclusión de fibra de vidrio en su composición lo hace idóneo para la impermeabilización de todo tipo de superficies, y aún con pequeñas grietas, puede sustituir con ventaja a las típicas breas y asfaltos.

SE APLICA SOBRE:

Todo tipo de paramentos de hormigón, mortero, fibrocemento, ladrillo, madera y teja.

Se emplea en la impermeabilización de todo tipo de terrazas, cubiertas así como en la reparación de juntas y grietas.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Pintura de alta viscosidad
Color	Blanco, rojo y verde
Densidad a 20°C	1.35 - 1.40 Kg/l (según norma ISO 1675)
Resistencia a la tracción	11 Kg/cm ²
Rendimiento	Aprox. 1-2 m ² /kg
Limpieza de utensilios	Agua
Secado	2-4 horas
Repintado	8 horas mínimo. En tiempo seco y temperaturas elevadas se pueden aplicar 2 capas por día.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Se aplicará a brocha o rodillo.

Se dará una primera mano del producto diluido con agua al 30-40%.

Las siguientes manos se darán sin dilución previa.

OBSERVACIONES:

Debe aplicarse sobre soportes perfectamente fraguados, secos y exentos de polvo, grasas u otros elementos extraños.

Se deberán verificar las pendientes para evitar encharcamientos de agua.

Si el soporte presenta problemas de microfisuras, se debe dar una primera mano y aún mordiente colocar una malla de fibra de vidrio.

En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia del sustrato.

Se aconseja un mínimo de dos manos entrecruzadas con un rendimiento de 0.5-1 Kg/m². El espesor de capa recomendado es de 1.5 mm.

En los zócalos se recomienda cubrir como mínimo unos 20 cm de altura.

Como norma general, entre capa y capa se dejarán transcurrir 24 horas.

No se aplicará a temperaturas inferiores a 5°C, o si hay riesgo de lluvias o heladas antes de su secado completo. Se aplicará a temperaturas superiores a 5°C y siempre por encima de la temperatura de rocío.

Tampoco se deberá aplicar a temperaturas superiores a 30°C, o a pleno sol.

La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

No se aconseja un tiempo de almacenaje superior a 1 año.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.

No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.



Ctra. Nacional 301, Km. 212,800

Tels. 967 44 07 12 - 967 44 00 16

Fax 967 44 28 19

Apto. Correos, 41 · 02630 LA RODA (Albacete)

www.pinturas-macy.com · e-mail: macy@pinturas-macy.com