

4PRODUCTOS PROMADE S.A

INFORMACION TECNICA

Producto: **Barniz Ladrillo y Cerámica**

Características

Es un barniz elástico, con gran poder de humectación, recomendado para la protección y embellecimiento de ladrillo, losetas porosas, etc.

Características Físicas y Químicas

Es un barniz de poliuretano de secado al aire modificado con diversos aceites, aditivos y disolventes, que le confieren un gran poder de humectación sobre distintas superficies porosas resistente al agua y al exterior.

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| MNV | 44.3°C |
| FORMA FISICA | LIQUIDO |
| COLOR | INCOLORO |
| OLOR | CARACTERISTICO |
| VISCOSIDAD | 28" C.FORD n°4 20°C |
| PESO ESPECIFICO | 0.911 g/cc A 20°C |
| TEMPERATURA EBULLICION | 150°C a 760 mm Hg |
| TEMPERATURA INFLAMACION | 41.4°C |
| TEMPERATURA AUTOIGNICION | 349.9°C |
| SECADO | 8-10 horas. |
| REPINTADO | 10-12 horas. |
| RENDIMIENTO TEORICO | 10-12 m ² /L. |

Aplicación

- La superficie a pintar, debe de estar limpia y seca.
- Es recomendable no aplicar a temperaturas extremas, inferiores a 5°C o superiores a 35°C.
- Se aplica a brocha, rodillo y pistola.

Superficies nuevas:

Aplicar una primera capa de Barniz Ladrillo, diluido con 10/20% de Disolvente Sintético. Terminar con 1 o 2 capas sin diluir.

Superficies ya barnizadas:

Eliminar totalmente el barniz agrietado o desprender, mediante lijado o con Quitapintura. (Después del Quitapinturas limpiar la superficie con Disolvente Sintético), posteriormente proceder como superficie nueva. Si el barniz esta bien adherido limpiar y lijar hasta matizar la superficie y aplicar Barniz Ladrillo.

Seguridad

Consulte la etiqueta o para mayor ampliación, solicite hoja de seguridad para su manipulación y almacenaje

Observaciones

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie.

Información General

La información contenida en el folleto se entrega exclusivamente para la utilización del producto, cualquier problema derivado del uso inadecuado del producto, nos exime de responsabilidades.

Esta hoja informativa, es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.