



www.mercapinturas.es

FICHA TECNICA: PINTURA ANTIGOTERAS TERRAZAS ANTIMOHO FIBRA

DESCRIPCIÓN :	<p>Pintura elástica impermeable capa gruesa con protección anti-moho y verdín, de alta resistencia a los rayos U.V. formulada especialmente para evitar filtraciones de agua desde el exterior en azoteas, terrazas, cubiertas de tejados, chimeneas, etc. Puede sustituir los asfaltos o las breas. Posee una gran elasticidad, buena adherencia e impermeabilización del soporte, para superficies de tránsito moderado o limitado. Al llevar la fibra incorporada permite aplicaciones de mayor fuerza estructural sin tener que intercalar malla entre las capas de pintura.</p>
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	<ul style="list-style-type: none">• Vehículo fijo: Copolímeros acrílicos de alta elasticidad.• Pigmentos: Dióxido de titanio y pigmentos inorgánicos de solidez a la luz.• Filamentos: Micro fibras de vidrio 6 mm.• Aspecto: Pintura de alta viscosidad lisa de acabado semi-mate• Viscosidad: 10000-12000 cps. (Brookfield RVDI+, spin 4,30/60 rpm.,20°C)• Color: Blanco, rojo (otros colores consultar)• Densidad: 1.25 - 1.35 Kg/l (según norma ISO 1675)• Rendimiento Teórico: 1-2 m²/Lt.(en varias capas)• Espesor recomendado: 1-1,5 mm de película seca• Resistencia a la tracción: 11 Kg/cm² (según norma UNE 53-165)• Alargamiento a la rotura: >250% (según norma UNE 53-165)• Secado: 2 - 4 horas• Repintado: 8 horas mínimo, en tiempo seco y temperaturas elevadas pueden aplicar 2 capas por día.• Punto inflamación: Ininflamable• Contenido en COV: Máximo 80 g/l. Valor límite de UE para el producto (cat. A/i) : 140g/l
USO RECOMENDADO:	<p>Puede aplicarse sobre cualquier superficie exterior de albañilería (hormigón, mortero, fibrocemento, ladrillo, madera y teja, tela asfáltica, espuma de poliuretano proyectada, baldosas, cemento, piedra, galvanizado, etc.) indicado en azoteas, tejados, terrazas y en general, en todas aquellas zonas exteriores en que por su situación se precise impedir el paso del agua, así como en la reparación de juntas y grietas.</p>
PREPARACION DE SUPERFICIES:	<ul style="list-style-type: none">• Los soportes deben de estar perfectamente fraguados, secos y limpios, mínimo 30 días en cementos y hormigones nuevos, la humedad relativa máxima del soporte del 5% y exentos de polvo, grasa, salitre, moho, musgo u otros elementos extraños.• En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia del sustrato.


HUERCAL DE ALMERIA – POLIG. SAN RAFAEL-CALLE ROSITAS S/N- ALMERIA

950-230-751

mercapinturas@mercapinturas.es

Identidad del producto: 0916005/6/12/13

30/10/2023



www.mercapinturas.es

FICHA TECNICA: PINTURA ANTIGOTERAS TERRAZAS ANTIMOHO FIBRA

- Revisar el estado de la cubierta para asegurar una buena estanqueidad, verificando juntas de dilatación, muros y petos de cerramiento en azoteas, así como juntas de soportes verticales con horizontales y rodapiés. Comprobar que las pendientes son las adecuadas y que los sumideros desaguan correctamente para evitar encharcamientos, el producto es un impermeabilizante pero no está diseñado para inmersión continua. Realizar las reparaciones de albañilería o fontanería necesarias antes de la aplicación del producto.
- Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con **LIMPIADOR ANTIMOHO** (ver ficha técnica).

Superficies nuevas:

- Hormigón y Cemento: La superficie debe estar completamente fraguada de 28 a 30 días mínimo secando. Eliminar lechada de fraguado y eventuales eflorescencias. En soportes muy lisos, antes de la aplicación de la pintura debemos para generar una superficie absorbente, lijando o lavando con ácido clorhídrico diluido al 50% con agua dejar actuar unos minutos y aclarar con agua, dejar secar 24 horas. Para prevenir posibles problemas de salinidad en la superficie, dar una primera capa de **SELLADOR ANTIHUMEDAD-ANTISALES** (ver ficha técnica).
- En superficies en buen estado aplicar a modo de imprimación una capa de **ANTIGOTERAS-FIBRA** diluido con un 30-50% de agua.

PREPARACION DE SUPERFICIES:

Superficies antiguas:

- En caso de superficies en mal estado, con desconchados o partes sueltas, se procederá a limpiar éstos y se dará una primera mano de **FONDO FIJADOR AL AGUA** (ver ficha técnica) para fijar el sustrato; después se procederá a pintar normalmente.

APLICACION:

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica.
- La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola aerográfica o airless. Primera mano diluir con 15-20 % segunda mano con 10-15 %.
- Diluyente y limpieza con agua
- Es recomendable impermeabilizar los zócalos y todas las confluencias de paramentos verticales con horizontales, se recomienda cubrir como mínimo de unos 20 cm de altura. Para ello aplicar una capa de **ANTIGOTERAS-FIBRA** diluido un 5% de agua en la pared y suelo, aplicar una segunda capa de **ANTIGOTERAS-FIBRA** diluido con un máximo del 5% de agua.


HUERCAL DE ALMERIA – POLIG. SAN RAFAEL-CALLE ROSITAS S/N- ALMERIA

950-230-751

mercapinturas@mercapinturas.es


Identidad del producto: 0916005/6/12/13

30/10/2023



www.mercapinturas.es

FICHA TECNICA: PINTURA ANTIGOTERAS TERRAZAS ANTIMOHO FIBRA

	<ul style="list-style-type: none">• Número de capas: Se aconseja un mínimo de dos a tres manos entrecruzadas con un rendimiento de 0.5-1 Kg/m² (1.4 – 2.7 m² / l). El espesor de capa recomendado es de 1.5 mm.• Condiciones: Máximo 85% de humedad relativa• Temperatura de aplicación: 5 - 35°C• No aplicar con riesgo de lluvias ni a pleno sol. Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío.
OBSERVACIONES:	<ul style="list-style-type: none">• No utilizar agua salobre, turbia, contaminada o excesivamente calcárea para diluir el producto, ya que podría deteriorarlo. Se aconseja utilizar agua del suministro público.• Si se aplica en exteriores, las masillas o plastes utilizados deben ser resistentes a la intemperie.• Preservar los envases de las heladas y de la exposición directa al sol.• El producto después de seco y recientemente aplicado presentara pegajosidad superficial que se irá perdiendo de forma paulatina, dependerá muy directamente del tiempo y de la incidencia de los rayos UV.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:	Producto al agua, de acuerdo al Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto no es clasificado como peligroso, consultar etiquetado del envase, para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad .
PRESENTACION:	En envases de plástico de 4Lt. y 15 Lt.
	La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

HUERCAL DE ALMERIA – POLIG. SAN RAFAEL-CALLE ROSITAS S/N- ALMERIA

950-230-751

mercapinturas@mercapinturas.es

Identidad del producto: 0916005/6/12/13

30/10/2023