



www.mercapinturas.es

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: PINTURA ANTIGOTERAS MERCA

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento impermeabilizante no asfáltico formulado a base de Copolímeros estireno-acrílicos de alta elasticidad para superficies de tránsito limitado. La película, una vez seca, se convierte en un sólido elástico perfectamente impermeable.

PROPIEDADES:

Vehículo fijo.....Copolímeros estireno-acrílicos
Pigmentos.....Dióxido de titanio y pigmentos inorgánicos de gran solidez a la luz
Disolvente.....Agua
Aspecto..... Pintura de alta viscosidad
Color..... Blanco, rojo (otros colores consultar)
Densidad.....1.3 - 1.4 Kg/l (según norma ISO 1675)
Rendimiento Teórico..... 1-2 m²/Lt.(en varias capas)
Resistencia a la tracción..... 11 Kg/cm² (según norma UNE 53-165)
Alargamiento a la rotura..... 250% (según norma UNE 53-165)
Secado..... 2 - 4 horas
Repintado 8 horas mínimo, en tiempo seco y temperaturas elevadas se pueden aplicar 2 capas por día.

USOS:

Puede aplicarse sobre cualquier superficie exterior de albañilería (baldosas, cemento, fibrocemento, piedra, espuma de poliuretano, galvanizado, etc.) indicado en azoteas, tejados, terrazas y en general, en todas aquellas zonas exteriores en que por su situación se precise impedir el paso del agua.

MODO DE EMPLEO:

Se aplicará a brocha o rodillo. Se dará una primera mano del producto diluido con agua al 30-40%. Las siguientes manos se darán sin dilución previa.

LIMPIEZA DE UTENSILIOS:

Agua

OBSERVACIONES:

Debe aplicarse sobre soportes perfectamente fraguados, secos y exentos de polvo, grasas u otros elementos extraños.

Se deberán verificar las pendientes para evitar encharcamientos de agua. Si el soporte presenta problemas de micro fisuras, se debe dar una primera mano y aún mordiente colocar una malla de fibra de vidrio.

En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia del sustrato. Se aconseja un mínimo de dos manos entrecruzadas con un rendimiento de 0.5-1 Lt/m². El espesor de capa recomendado es de 1000 micras húmedas, 500 micras secas.

En los zócalos se recomienda cubrir como mínimo unos 20 cm de altura. Como norma general, entre capa y capa se dejarán transcurrir 24 horas. No se aplicará a temperaturas inferiores a 5°C, o si hay riesgo de lluvias o heladas antes de su secado completo.

Se aplicará a temperaturas superiores a 5°C y siempre por encima de la temperatura de rocío.

Tampoco se deberá aplicar a temperaturas superiores a 30°C, o a pleno sol.



www.mercapinturas.es

COVS:

26 g/l.....Blanco y Rojo

FORMATO:

Envases de plástico de 750 ml. 4 y 15 litros.

ALMACENAJE:

La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de la acción directa de los rayos de sol.

No se aconseja un tiempo de almacenaje superior a 1 año.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Ver etiquetado del envase, leer para más información la Hoja de Datos de Seguridad.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.

No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados.