



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

# FONDO NITRO M-712

## DESCRIPCIÓN:

Laca de fondo nitro-celulósica de gran transparencia y alto contenido en sólidos. Tiene un rápido secado y es fácilmente lijable, resalta el vetado de la madera y da superficies de alta calidad.

## SE APLICA SOBRE:

Sobre madera virgen, donde debe taparse el poro y uniformar la superficie para obtener un perfecto acabado con lacas nitrocelulósicas.

## CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Líquido opalescente
Olor	Característico
Color del film seco	Transparente
Viscosidad a 20°C	220 ± 20 seg. CF4
Densidad a 20°C	0.940 ± 0.05 kg/l.
Secado total a 20°C	5 - 10 min
Secado para lijar a 20°C	1 - 3 horas
Rendimiento	Aprox. 5 m <sup>2</sup> /litro

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Se aplica siguiendo los métodos usuales en la aplicación de estos productos. Para una mayor efectividad del producto, se aconseja aplicar con la mínima dilución posible.

Disolvente: 5-10% DISOLVENTE NITRO/POLIURETANO

## OBSERVACIONES:

Las superficies a pintar deben estar lijadas, secas y exentas de polvo.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.