

# POLISAN 518 A 2x1 BLANCO

## CARACTERISTICAS

POLISAN 518 A 2x1 BLANCO es una familia de lacas blancas formuladas a base de resinas alquídicas de poliuretano. Se trata de un acabado de uso general para el lacado de la madera que destaca por su blancura, nivelación y buen tacto. Su alta resistencia al amarilleamiento la hace comparable a las lacas acrílicas. Está disponible en grados de brillo desde semibrillo a mate intenso.

## MODO DE EMPLEO

POLISAN 518 A 2x1 BLANCO se cataliza al 50% en volumen con POLISAN NA B 2x1. Se recomienda su aplicación siempre sobre superficies lijadas, limpias y exentas de grasa. Puede emplearse equipo aerográfico, airmix o airless.

## PROPIEDADES

Viscosidad	90 - 120	seg	CF4 a 20°C
Viscosidad (mezcla)	25 - 29	seg	CF4 a 20°C
Peso específico	1.29 - 1.31	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2811
Materia no volátil	63 - 68	%	2h a 120°C

	SEMIBRILLO	SATINADO	SEMIMATE	MATE	MATE 10
Brillo (gloss a 60°)	70 - 80	40 - 50	30 - 35	21 - 26	8 - 12

DISOLVENTES RECOMENDADOS: DISOLVENTE POLIURETANO, DISOLVENTE ESPECIAL CORTINA, DISOLVENTE RETARDANTE

OTROS CATALIZADORES: CATALIZADOR PU-502 NA

## ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

POLISAN 518 A 2x1 BLANCO está disponible en envases de 5 y 25Kg. Debe conservarse en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5°C y 30°C. En estas condiciones tiene un tiempo de vida útil de 6 meses desde su fecha de producción.

## OTROS DATOS

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS. Esta información se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto descrito en este documento debe ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.

Versión: 3 / Fecha de Revisión: 02/2016

### INDUSTRIAS SAMBARA SL

Ctra. de Belvis, Km. 1,200  
 Teléf.: 91 658 04 45\* - Fax: 91 658 07 19  
 28860 PARACUELLOS DE JARAMA (Madrid)  
 e-mail: [info@industrias-sambara.com](mailto:info@industrias-sambara.com)  
[www.industrias-sambara.com](http://www.industrias-sambara.com)

