

PAINT MARKET

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

PETREA ACRIBUNT

DESCRIPCIÓN :

Revestimiento pétreo liso para fachadas y decoración interior y exterior. Buenas prestaciones en cuanto a poder cubriente, blancura y resistencia al frote húmedo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

Pintura en acabado liso mate.
Color: Blanco.
Densidad : 1.69 ± 0.05 Kg /l. (según norma ISO 1675)
Lavabilidad: 7000-9000 D.P. (según norma UNE 48 284)
Rendimiento: 4- 6 m²/litro 2 manos.
Secado: A los 60 minutos seca al tacto y a las 2 horas permite dar la segunda mano. A las 48 horas ha secado totalmente.
COV: 6.4 g/l

OTRAS PROPIEDADES :

Revestimiento plástico de alto poder de cubrición. Destaca por su excepcional blancura. Excelente relación calidad precio. Posee una buena adherencia al soporte y una vez endurecida proporciona un excelente recubrimiento protector y transpirable. Resistente al amarilleamiento y a los rayos u.v..

MODO DE EMPLEO :

Se aplicará directamente sobre los paramentos enfoscados en yeso o revocos de cemento que estén en buen estado, limpios de polvo y exentos de humedad.
De uso interior y exteriores.
Preparación de superficies :
Cuando las superficies estén brillantes se lijarán para eliminar el brillo.
En caso de superficies en mal estado, con desconchados o partes sueltas, se procederá a limpiar éstos y se dará una primera mano de FONDO FIJADOR FACHADAS MERCA, para fijar el sustrato; después se procederá a pintar normalmente
En caso de fachadas nuevas, cuando no se conoce la calidad, tiempo de fraguado, alcalinidad, ni condiciones de aplicación y secado de los hormigones utilizados, o fachadas en las que no se sepa como han sido tratadas con anterioridad, se dará una primera mano de PINTURA ANTISALITRE O ANTIHUMEDAD, y después se procederá a pintar normalmente.
Se diluirán con un 15% o 20% de agua la primera mano, la segunda mano se aplicará con un 10% o 15% de agua, removiéndose bien antes de usarse.
Se aplicará a pistola, rodillo o brocha.
No se aplicará a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35° C a pleno sol, o si hay riesgo de lluvias o heladas antes de su secado completo.
Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de usarse.

PAINT MARKET

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: PETREA ACRIBUNT

- CONSERVACION :** En botes cerrados se conserva bien a temperaturas superiores a 5° C. No se aconseja un tiempo de almacenaje superior a 1 año. La pintura se guardará sin diluir en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.
- INSTRUCCIONES SEGURIDAD:** Ver etiquetado del envase, leer para más información la Hoja de Datos de Seguridad.
- PRESENTACIÓN :** Envases de plástico en 15 lt.