



PINTURA PISCINAS CLOROCAUCHO MERCA

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Pintura de elevada resistencia al agua y a la luz. Posee una elevada dureza, flexibilidad e impermeabilidad al agua.

SE APLICA SOBRE:

Se aplica en piscinas de hormigón y cemento. Eventualmente puede aplicarse sobre otros materiales previo ensayo de adherencia, p.e. Poliéster fibrado.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto Pintura líquida

Olor Característico

Color del film seco Azul

Brillo Satinado

Viscosidad a 20°C 80 - 100 seg. CF4

Densidad a 20°C 1.45 +/- 0.05 kg/l.

Rendimiento 5 - 8 m²/litro (Según superficie)

Secado tacto a 20°C 5 - 10 minutos

Secado total a 20°C 1 hora

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

En materiales muy porosos, se aplicará tal como viene en el envase mediante el sistema más apropiado, sea brocha, rodillo o pistola.

Si se aplica a brocha o rodillo, se recomienda aplicar dos capas de producto diluyendo la primera entre el 10 - 15 % con DISOLVENTE UNIVERSAL MERCA, con el fin de conseguir la máxima penetración del producto y la segunda con el producto tal como viene en el envase.

Si se aplica a pistola, la primera capa se diluirá entre el 15-25% y la segunda entre el 5 y 15%, en ambos casos con DISOLVENTE UNIVERSAL MERCA.

Sobre soportes distintos al cemento u hormigón, la primera capa diluida es imprescindible, así como efectuar los ensayos de adherencia pertinentes.

OBSERVACIONES:

Las superficies a pintar deben estar secas y exentas de polvo, grasa y otros materiales extraños.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.

No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados.