

PLASTICO MATE DECORA

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica mate formulada con emulsión acrílica para acabados en los que se requiera una buena lavabilidad y blancura. Esta indicada tanto para exteriores como para interiores.

SE APLICA SOBRE:

Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, etc.

Decoración de techos y paredes, tanto en obra nueva como en superficies ya pintadas, en interiores y en exteriores.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto Pintura lisa de acabado mate

Naturaleza acrílica

Limpieza utensilios Agua

Densidad 1.59 ± 0.05 Kg. /l. (según norma ISO 1675)

Viscosidad 4500-7500 cps (Brookfield RVDI+, spin 6, 50 rpm. 20°C)

Solidos 60%

Lavabilidad a partir de 15 días. Resistencia al frote húmedo 6000-8000 ciclos.

Rendimiento practico 4-5 m²/Lt. en dos capas pudiendo variar según la absorción del soporte.

Secado 1-2 h., según tipo de soporte y las condiciones de secado

Repintado 2-4 horas

Secado total 48 horas

COV: 6.4 g/l

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola de aerografía, o equipo airless.

Primera mano: Dilución con 20-30 % agua

Segunda capa: Dilución con 15-20 % agua

OBSERVACIONES:

En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia del sustrato.

La pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad.


En caso de superficies en mal estado, con desconchados o partes sueltas, se procederá a limpiar estos y se dará una primera mano de FONDO FIJADOR diluido con DISOLVENTE UNIVERSAL a partes iguales, para fijar el sustrato; después se procederá a pintar normalmente.

En caso de fachadas nuevas, cuando no se conoce la calidad, tiempo de fraguado, alcalinidad, ni condiciones de aplicación y secado de los hormigones utilizados, o fachadas en las que no se sepa como han sido tratadas con anterioridad, se dará una primera mano de PINTURA ANTISALES Y ANTIHUMEDAD, y después se procederá a pintar normalmente.

No se aplicará a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35° C a pleno sol, o si hay riesgo de lluvias o heladas antes de su secado completo.

La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

No se aconseja un tiempo de almacenaje superior a 1 año.

**FORMA DE ENVASADO:**

Envases metálicos litografiados exteriormente y lacado interiormente, con instrucciones de uso y aplicación con formatos de 4 litros y 15 litros.

COLORES:

Se fabrica en blanco.

PRECAUCIONES:

Producto no inflamable, no morder las superficies pintadas, no apto para uso infantil (R.D.842/1985), si se aplica a pistola es recomendable el uso de mascarilla, mantener el envase fuera del alcance de los niños.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.