



www.mercapinturas.es

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: MERCAIMPAC PINTURA PLASTICA MATE COLORES

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica mate formulada base a emulsión vinílica, con muy buenas prestaciones en cuanto a poder cubriente, incorporación de colorantes y resistencia al frote húmedo, transpirable e impermeable de uso interior y exterior (fachadas) con protección anti moho.

PROPIEDADES:

Aspecto.....	Pintura lisa de acabado mate
Naturaleza.....	Vinílica
Limpieza utensilios.....	Agua
Densidad.....	1.23 ± 0.05 Kg /l. (según norma ISO 1675)
Viscosidad.....	5000-8000 cps. (Brookfield RVDI+, spin 6,50 rpm.,20°C)
Rendimiento.....	6-8 m /Lt. según la absorción del soporte
Secado.....	30-60 min., según tipo de soporte y condiciones de secado
Repintado.....	2 horas mínimo
Lavabilidad.....	8000-10000 D.P. (según norma UNE 48 284)

USOS:

Se aplica sobre cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, etc. Mediante sistemas de mezclas se desarrolla la carta MERCAIMPAC, para colores especiales o bajo normas RAL, NCS, PANTONE, o cualquier otra norma de color consultar.

MODO DE EMPLEO:

La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Primera mano: Dilución con 15-20 % agua. Segunda capa: Dilución con 10-15 % agua

LIMPIEZA DE UTENSILIOS:

Agua.

OBSERVACIONES:

En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia del sustrato, la pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad. En caso de superficies en mal estado, con desconchados o partes sueltas, se procederá a limpiar éstos y se dará una primera mano de BARNIZ FIJADOR FACHADAS Y LADRILLO para fijar el sustrato; después se procederá a pintar normalmente. En caso de superficies nuevas, cuando no se conoce la calidad, tiempo de fraguado, alcalinidad, ni condiciones de aplicación y secado de los morteros utilizados, o fachadas en las que no se sepa como han sido tratadas con anterioridad, se dará una primera mano de ANTISALITRE, y después se procederá a pintar normalmente. No se aplicará a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C a pleno sol.

COVS:

8.5 g/l

FORMATO:

Envases metálicos litografiados exteriormente y lacado interiormente, con instrucciones de uso y aplicación con formatos de 750 cc, 4 litros, 10 litros y 15 litros.

ALMACENAJE:

24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Consultar etiquetado del envase, leer para más información la Hoja de Datos de Seguridad.