



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

SELLADORA MADERA AL AGUA

DESCRIPCIÓN:

Pintura al agua de acabado satinado indicada para la imprimación de superficies de madera y superficies porosas en general. Actúa sellando los taninos de la madera, evitando el “repelo” y alargando el rendimiento del producto de terminación. Tiene buena penetración en el soporte y buen lijado. Es de fácil aplicación y su color blanco facilita el acabado final. Se puede aplicar en interiores y exteriores.

SE APLICA SOBRE:

Sobre madera no pintada donde deben taparse poros e imperfecciones, con objeto de obtener un perfecto acabado posterior con esmalte, laca, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Pintura blanca
Color	Blanco
Densidad a 20°C	1.310 ± 0.05 kg/l.
Secado al tacto	2-4 horas, según condiciones ambientales
Secado para lijar y repintado	24 - 48 horas
Rendimiento	10 - 12 m ² /litro
Limpieza utensilios	Agua, antes del secado

Contenido en COV's:

*Valor límite de la UE para el producto (cat. A/g): 50 g/l (2007)- 30 g/l (2010)
Contenido máx. en COV: 20 g/l*

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

El producto viene originalmente preparado al uso, aunque se podría diluir una máximo del 5% con agua, sobre todo si se trata de maderas duras y poco porosas.

En caso de usar pistola se deberá diluir un 10-15% aprox. con agua. En este último caso dar 2 manos.

Es muy importante respetar los rendimientos recomendados.

En caso de maderas tropicales, grasas o con alto contenido en taninos, podría ser necesario dar 2 manos de Selladora al Agua previamente al acabado final.

OBSERVACIONES:

La madera deberá estar limpia, seca y exenta de polvo antes de la aplicación. Estas recomendaciones son de suma importancia si se quieren obtener unos resultados óptimos y garantizar las propiedades del producto.

No se aplicará a temperaturas inferiores a 5°C, o si hay riesgo de lluvias o heladas antes de su secado completo.

Tampoco se aplicará a pleno sol, con temperaturas superiores a 30°C.

La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.