



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

CERTIFICADO DE CALIDAD (Características típicas)

Por el presente aseguramos que nuestra ESMALTE POLIURETANO ETERNO BRILLANTE cumple las siguientes especificaciones:

Adherencia INTA 16 02 99 (Resistencia de corte por enrejado)

Aplicado sobre probetas de hierro de 0.8 mm. Perfectamente desoxidadas y desengrasadas, con un espesor de pintura seca de 30 ± 5 micras (Aplicación a pistola aerográfica) y secadas durante 48 horas a $20 \pm 2^\circ\text{C}$ y humedad relativa $57 \pm 4\%$.

Adherencia con cuchilla de 11 cortes y separación 1 mm., resultado 100%

Resistencia al impacto INTA 16 02 66 (Resistencia a la percusión)

Aplicado sobre probetas de hierro de 0.8 mm. Perfectamente desoxidadas y desengrasadas con un espesor de pintura seca de 30 ± 5 micras (Aplicación a pistola aerográfica) y secadas durante 48 horas a $20 \pm 2^\circ\text{C}$ y humedad relativa $57 \pm 4\%$.

Impacto directo sobre la película de pintura con bola de 12,5 mm de diámetro y altura de 40 cm. No se producen roturas ni fisuras.

Dureza Persoz INTA 16 02 25 (Dureza de la película)

Aplicado sobre probetas de cristal de 5 mm. de espesor, perfectamente limpias y desengrasadas con un aplicador cilíndrico de 120 micras de luz (Aprox. 40 ± 5 micras secas) y secadas durante 96 horas a $23 \pm 2^\circ\text{C}$ y humedad relativa $45 \pm 5\%$.

Medido en un péndulo Presos de contaje electrónico. Valor mínimo 236 seg.

Octubre 2012