

# PLIOMERCA

## FICHA TÉCNICA

### REVESTIMIENTO LISO

#### DESCRIPCIÓN:

Revestimiento liso sobre la base de copó limeros acrílicos de elevada resistencia a los álcalis, a la intemperie y extraordinaria permeabilidad al vapor de agua.

El sistema pigmentario está especialmente estudiado para conferir una perfecta estabilidad de color frente a las reacciones alcalinas y a la intemperie.

Es impermeable al agua de lluvia a la vez que permite la evacuación del agua del soporte en forma de vapor. Estas características aportan una elevada protección de los materiales de construcción y evitan las condensaciones y humedades interiores que desaparecen con facilidad en forma de vapor a través de la película de revestimiento.

#### SE APLICA SOBRE:

Todo tipo de fachadas; Cemento, hormigón, piedra, estucos, fibrocemento, ladrillo, yeso, etc.

#### CARACTERÍSTICAS:

Aspecto Líquido ligeramente tixotrópico

Olor Característico

Color del film seco Blanco

Viscosidad RV 5/50 a 20 °C 3.5 +/-0.5 Pa/s.


Densidad a 20° C 1.65 +/- 0.05 kg/l.

Secado tacto a 20° C 10-15 min.

Secado total 1 hora

Repintado mínimo 8 horas

Rendimiento Aprox. 5 – 8 m<sup>2</sup>/litro



### **APLICACIÓN DEL PRODUCTO:**

- La aplicación del producto debe efectuarse sobre superficies totalmente libres de humedad.
- No debe aplicarse en días lluviosos.
- Sobre superficies vírgenes de hormigón, fratasado, etc., se aconseja como mínimo 2-3 manos de pintura:

La aplicación se puede efectuar a rodillo brocha o pistola, para su dilución se utilizará DISOLVENTE SINTÉTICOS O UNIVERSAL MERCA en las proporciones adecuadas al tipo de pistola utilizada (Boquilla, presión etc.).

Para la aplicación a rodillo se recomienda:

Aplicar la 1ª mano. diluida con 25-30% de DISOLVENTE SINTÉTICOS O UNIVERSAL MERCA.

Aplicar con un rendimiento de 5 a 6 m<sup>2</sup>/litro.

Las 2ª y 3ª mano. Diluidas 10-20 % de DISOLVENTE SINTÉTICOS O UNIVERSAL MERCA.

Es importante respetar un tiempo entre manos de 8 a 12 horas lo cual aumenta el rendimiento de PLIOMERCA y mejora el aspecto final del acabado.

Sobre superficies ya pintadas deberá verificarse el estado de la superficie y sanearla antes de efectuar el pintado. Aplicar FIJADOR FACHADAS Y LADRILLO MERCA si fuese necesario (consultar ficha técnica).

**En superficies pintadas con materiales no transpirables deberá eliminarse la pintura vieja con objeto de obtener las características de transpiración (permeabilidad al vapor) que aporta PLIOMERCA.**

### **OBSERVACIONES:**

Se tomarán las medidas adecuadas de protección para la utilización de este tipo de productos.

La calidad de este producto en envases originales y en condiciones de almacenamiento entre 5 y 35°C se mantiene durante periodos no inferiores a dos años.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.

No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados.