



www.mercapinturas.es

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO : REVESTIMIENTO FACHADAS CHANCA

DESCRIPCIÓN : Revestimiento liso mate formulado con emulsión acrílica para acabados en los que se requiera una excelente lavabilidad y blancura. Está indicada tanto para exteriores como para interiores. Especial fachadas. Impermeable y transpirable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : Aspecto: Pintura lisa de acabado mate
Naturaleza: Estireno-acrílica
Color: Blanco
Limpieza utensilios: Agua
Densidad: 1.65 ± 0.05 Kg /l. (según norma ISO 1675)
Viscosidad: 4500-7500 cps (Brookfield RVDI+, spin 6,50 rpm.,20°C)
Lavabilidad: 8000-10000 D.P. (según norma UNE 48 284).
Rendimiento: 5-7 m2/Lt. según la absorción del soporte.
Secado: 1-3 h., según tipo de soporte y las condiciones de secado
Repintado: 3-5 horas.
Contenido de COV: 7,4g/l

OTRAS PROPIEDADES: Decoración de techos, paredes y fachadas, tanto en obra nueva como en superficies ya pintadas, en interiores y en exteriores,

MODO DE EMPLEO: Se aplicará directamente sobre cualquier tipo de sustrato de albañilería como paramentos enfoscados en yeso o revocos de cemento que estén en buen estado, limpios de polvo y exentos de humedad. De uso interior y exterior.

Preparación de superficies:
En caso de superficies en mal estado, con desconchados, o partes sueltas, se procederá a limpiar éstos y se dará una primera mano de BARNIZ LATEX FIJADOR para fijar el sustrato; después se procederá a pintar normalmente.
Cuando las superficies estén brillantes se lijarán para eliminar el brillo.
Esta pintura seca rápidamente, pudiendo dar otra mano a las dos horas de la primera pasada. No se aplicará a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35°C a pleno sol, o si hay riesgo de lluvias o heladas antes del secado completo.
En caso de manchas de grasa sobre los paramentos u otros productos viscosos, habrá que eliminarlos previamente a su aplicación.
Para otros supuestos consultar con nuestro servicio técnico.

Aplicación :

Se diluirán con un 15-20% de agua la primera mano y con un 10-15% para la segunda, removiéndose bien antes de usarse. Se aplicará a pistola, rodillo o brocha. Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de usarse.

CONSERVACIÓN : 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C.

PRESENTACIÓN : En envases de plástico de 4Lt. y 15 Lt.



Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados. Consulte etiquetado del envase, leer para más información la Hoja de Datos de Seguridad.