



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PÉTREA RUGOSA INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento rugoso económico de elevada blancura y poder cubriente. Especial para obra. Interior y exterior

SE APLICA SOBRE:

Cualquier tipo de sustrato de albañilería, en exterior, tanto en obra nueva como en superficies ya pintadas.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Rugoso
Naturaleza	Estireno-acrítica
Densidad	1.80 ± 0.10 Kg. /l. (según norma ISO 1675)
Viscosidad	20000-30000 cps (Brookfield RVDI+, spin 6,50 rpm., 20°C)
Rendimiento	2-3 m ² /l. según la absorción del soporte y el tipo de trabajo
Secado	2-3 h., según tipo de trabajo y las condiciones de secado
Repintado	8 horas
Limpieza de utensilios	Agua
Lavabilidad	> 20000 D.P. (según norma UNE 48 284)

Contenido en COV's:

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/c): 75 g/l (2007) - 40 g/l (2010)
Contenido máx. en COV: 30 g/l

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo, llana, peine de rayar.

Primera mano: Dilución con 20 - 25 % agua

Segunda capa: Dilución dependiendo del trabajo a realizar



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

OBSERVACIONES:

En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia del sustrato.

La pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad.

En caso de superficies en mal estado, con desconchados, o partes sueltas, se procederá a limpiar estos y se dará una primera mano de BARNIZ ANCLAJE para fijar el sustrato; después se procederá a pintar normalmente.

Es recomendable también en fachadas nuevas, y para prevenir posibles problemas de salinidad en la superficie, dar una primera mano de PINTURA ANTISALES Y ANTIHUMEDAD y proceder a pintar normalmente.

No se aplicará a temperaturas inferiores a 5°C, o si hay riesgo de lluvias o heladas antes de su secado completo.

Tampoco se aplicará a pleno sol, con temperaturas superiores a 30°C.

La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.