



ESMALTE SATINADO CORAL

(Sistema tintométrico)

DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético satinado formulado para su desarrollo en sistema tintométrico INSTANCOLOR. Permite la obtención de cualquier color de las cartas MACY, NOVA, RAL, NCS, etc. Posee unas buenas características de aplicación, poder de cubrición, brochabilidad, nivelación y secado entre 2 y 4 horas. Formulado a partir de resinas de elevada resistencia al exterior y al amarilleamiento, y con un sistema pigmentario de elevada solidez a la luz y a los agentes atmosféricos.

SE APLICA SOBRE:

Se puede aplicar sobre superficies metálicas o de madera dando un acabado brillante y liso.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Líquido
Olor	Característico
Color del film seco	según cartas de colores
Viscosidad a 20°C	150-180 seg. CF4
Densidad a 20°C	1.160 - 1.220 kg/l. según colores
Secado polvo a 20°C	10-20 minutos
Secado total a 20°C	2-4 horas
Rendimiento	Ver observaciones

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Aplicación sobre madera; Si la madera es nueva, es conveniente cerrar el poro con la SELLADORA MACY PARA MADERA, una vez seca se lijará para quitar la pelusa de la madera. En maderas que deban estar expuestas al exterior, se recomienda su tratamiento previo con MACYFOND antes de proceder al pintado. La aplicación puede efectuarse a brocha, rodillo o pistola, la dilución se efectuará según el gusto del pintor con:

Brocha	0 – 5 % DISOLVENTE SINTÉTICO MACY
Rodillo	5 –15% DISOLVENTE SINTÉTICO MACY
Pistola	10-25% DISOLVENTE SINTÉTICO MACY

Aplicación Sobre hierro; Una vez la superficie metálica esté limpia, seca y exenta de polvo y oxido se dará una primera capa con una imprimación pp. IMPRIMACIÓN SINTÉTICA MACY, con objeto de obtener una buena resistencia anticorrosiva, seguidamente se aplicara el producto con las diluciones indicadas anteriormente.

OBSERVACIONES:

Los envases medio llenos deben guardarse herméticamente cerrados con el fin de evitar la formación de pieles.

Rendimiento: El rendimiento de los esmaltes varía en función de la superficie a pintar y del color del esmalte, como datos orientativos en general el rendimiento es de 9 a 12 m²/litro en todos los colores excepto;

Rojo Bermellón	5 - 8 m ² /litro
Amarillos Limón y Real	5 - 8 m ² /litro
Azul Ancla y Luminoso	6 - 9 m ² /litro

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.

No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.



Ctra. Nacional 301, Km. 212,800

Tels. 967 44 07 12 - 967 44 00 16

Fax 967 44 28 19

Aptdo. Correos, 41 · 02630 LA RODA (Albacete)

www.pinturas-macy.com · e-mail: macy@pinturas-macy.com