



## MULTIUSOS 4x4 BASES P Y TR

### DESCRIPCIÓN:

Imprimación sobre la base de polímeros especiales y pigmentos anticorrosivos, especialmente diseñada para su uso en el sistema tintométrico Industrial proporcionando una amplia gama de colores.

Se caracteriza por su buena adherencia sobre diversos materiales férricos y no-férricos, como hierro, madera, galvanizado, zinc, aluminio, aleaciones de metales ligeros, PVC rígido, etc.

Se aplica fácilmente a brocha, rodillo o pistola y puede ser repintado con cualquier tipo de pintura (Sintética, Clorocaucho, Epoxi, Poliuretano, etc.) transcurridas 24 horas después de su aplicación.

### SE APLICA SOBRE:

Debido a su versatilidad, está indicada para todo tipo de materiales de construcción.

### CARACTERÍSTICAS:

Densidad a 25°C	1,5 +/- 0.05 kg/l.
Viscosidad a 20°C	150 +/- 10 seg. CF4
Tiempo de secado al tacto	15 min.
Tiempo de secado total	1 hora
Tiempo para repintar	24 horas
Brillo (24 horas)	Satinada
Rendimiento	7-9 m <sup>2</sup> /litro
Resistencia a la Niebla salina	> 250 horas

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Los envases deben ser homogeneizados previamente a la utilización de la pintura. El soporte a pintar debe estar limpio, exento de óxido, grasa u otros materiales extraños. En el caso de galvanizados y PVC es recomendable un ligero lijado, si ello no es posible se efectuará una limpieza con solución amoniacal.

Para su dilución se utilizará DISOLVENTE SINTÉTICO MACY; otros disolventes pueden provocar una coagulación irreversible del producto.

Aplicación a pistola:	10 - 20% de disolvente
Aplicación a brocha:	5 - 10% de disolvente
Aplicación a rodillo:	5 - 15% de disolvente

### **OBSERVACIONES:**

MULTIUSOS 4 x 4 puede utilizarse sobre otros materiales no mencionados aquí, sin embargo recomendamos efectuar ensayos de adherencia antes de su utilización.

---

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.

No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.



Ctra. Nacional 301, Km. 212,800

Tels. 967 44 07 12 - 967 44 00 16

Fax 967 44 28 19

Apto. Correos, 41 · 02630 LA RODA (Albacete)

[www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com) · e-mail:

[macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)